



测试报告 NO.: BQCODUPB1015187D1 签发日期: 2022-06-29 第 1 页, 共 4 页

委托单位: 上海庚寰贸易商行

委托单位提供样品信息如下:

样品名称: 刨花

产品制造商: 上海庚寰贸易商行

样品来源: 送样

样品接收日期: 2022-06-23

样品测试日期: 2022-06-23~2022-06-29

测试依据: AfPS GS 2019:01 PAK, 用气相色谱质谱联用仪测定多环芳烃的含量

测试结果: 请参见下页

编制:

王莉

王莉

审核:

张艳

张艳

批准:



张耀强

张耀强

签发日期:

2022-06-29

——本页以下空白——





测试报告 NO.: BQCODUPB1015187D1

签发日期: 2022-06-29

第 2 页, 共 4 页

测试结果(单位: mg/kg)

样品编号及名称: B1015187D1 刨花

测试项目		CAS 号	方法检出限	测试结果
多环芳烃	萘	91-20-3	0.2	未检出
	菲	85-01-8	0.2	未检出
	蒽	120-12-7	0.2	未检出
	荧蒽	206-44-0	0.2	未检出
	芘	129-00-0	0.2	未检出
	苯并(a)蒽	56-55-3	0.2	未检出
	屈	218-01-9	0.2	未检出
	苯并(b)荧蒽	205-99-2	0.2	未检出
	苯并(k)荧蒽	207-08-9	0.2	未检出
	苯并(e)芘	192-97-2	0.2	未检出
	苯并(j)荧蒽	205-82-3	0.2	未检出
	苯并(a)芘	50-32-8	0.2	未检出
	茚并(1,2,3-cd)芘	193-39-5	0.2	未检出
	二苯并(a,h)蒽	53-70-3	0.2	未检出
	苯并(g,h,i)芘	191-24-2	0.2	未检出
总和			—	未检出

备注: (1) mg/kg = ppm

(2) 未检出(<方法检出限)

——— 本页以下空白 ———





测试报告 NO.: BQCODUPB1015187D1

签发日期: 2022-06-29

第 3 页, 共 4 页

(3) AfPS-GS-2019-01-PAK 标准参考限量

参数	1 类 意图放入口中的材料或会 与皮肤有长期接触(超过 30 秒)的 2009/48/EC 定义 的玩具材料和供 3 岁以下 儿童使用的产品	2 类 不属于第 1 类, 意图或可预见与 皮肤长期接触(超过 30 秒) 或 反复短期与皮肤接触的材料		3 类 不属于第 1 类和第 2 类, 意图或 可预见与皮肤短期接触(不超过 30 秒)的材料	
		儿童使用 (<14 岁)	其他消费品	儿童使用 (<14 岁)	其他消费品
苯并(a)芘, 苯并(e)芘, 苯并(a)蒽, 苯并(b)蒽, 苯并(j)蒽, 苯并(k)蒽, 屈, 二苯并(a,h)蒽, 苯并 (g,h,i)花, 茚并(1,2,3-cd) 芘 mg/kg	分别 < 0.2	分别 < 0.2	分别 < 0.5	分别 < 0.5	分别 < 1
菲, 芘, 蒽, 荧蒽 mg/kg	总和 < 1	总和 < 5	总和 < 10	总和 < 20	总和 < 50
萘 mg/kg	< 1	< 2		< 10	
15 项多环芳烃总量 mg/kg	< 1	< 5	< 10	< 20	< 50

样品编号和照片:



仅对报告照片中的样品负责

———本页以下空白———






测试报告

NO.: BQCODUPB1015187D1

签发日期: 2022-06-29

第 4 页, 共 4 页

多环芳烃类测试流程图



——报告结束——

